



1. Producto
COMPOGRASS® M 12/ 50 (8.4) V.A.R

2. Descripción

Moqueta de césped sintético.

Tejido		Tufting lineal		
Galga (distancia lineal entre hileras)		5/32"		
Fibra	Composición	100% polietileno, resistente a rayos UV, 8.400/8		
	Estructura	Monofilamento recto con forma de luna y 190 micras 		
Peso		8.400 decitex		
Soporte primario (backing)		Tejido de polipropileno estabilizado y resistente a los rayos UV. Reforzado con una capa en fieltro de agujas.		
Capa de sellado inferior		Mezcla de látex con base de copolímero de Vinil –etileno		
Hilo	Espesor	μ		190
	Altura	mm	± 10 %	12
Altura total de la moqueta		mm	± 10 %	14
Puntadas	Transversal (urdimbre)	puntadas / dm	± 10 %	25,20
	Longitudinal (trama)			20
	Densidad	puntadas / m ²	± 5 %	50.400
Peso	Superficie fibrosa	g / m ²	± 10 %	1.397
	Soporte primario			150
	Capa de sellado			1.300
	TOTAL			2.847
Instalación	Superficie	Aglomerado asfáltico, hormigón o tierra compactada Drenante (porosa) o impermeable (con su correspondiente pendiente de evacuación de aguas)		
	Unión entre rollos	A testa, asegurando la unión mediante encolado, con adhesivo bicomponente de poliuretano, de un ancho de unos 15 cm por la cara inferior de cada uno de ellos y fijación sobre tiras de geotextil no tejido de polipropileno, con un consumo de adhesivo de 350-450 g/m.l.		
	Relación con el soporte	Flotante, lastrado con arena de cuarzo		
Lastrado	Composición	-	-	Arena de cuarzo, limpia y seca, con un 80 % de grano redondo
	Granulometría	mm	-	0,4 – 0,8
	Cantidad	kg / m ²	-	17
Permeabilidad (sin material de lastrado)		l / m ² . min	-	60
Sistema de drenaje		Incisiones de 4 mm cada 10 x 10 cm		
Estabilidad Dimensional		± 0,5 %		
Campo de aplicación		Deportivo - Especial Pádel y Tenis		

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.



GA-2014/0146

ER-0140/2014



COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA S.L.
 P.I c/ Narciso Monturiol s/n (28340 Valdemoro, Madrid)
 Teléfono: +34 91.895.09.68 www.composanindustrial.com

